



**Płyta uszczelkarska
TEMAFAST ECONOMY**

Informacje					
Cisnienie maksymalne	MPa	4			
Maksymalna temperatura pracy	°C	Stała	140	(Para 120)	
		Chwilowa	210		
Zastosowanie: woda, para wodna, gazy, oleje, chemikalia podstawowe					
Parametry techniczne			Norma		
Gęstość	g/cm ³	1,7-2,1	DIN 28 090 - 2	Oznaczenie wg TP 62-084-06	
Straty temperaturowe max.	%	40	ASTM F 495		
Naprężenia resztkowe* 16 h/175°C ≈	MPa	20	DIN 52 913		
Odporność na działanie cieczy – Przyrost masy					
Paliwo B (ČSN ISO 1817) 5 h/23°C max.	%	15	ASTM F 146		
ASTM Olej - IRM 903 (ČSN ISO 18170) 5 h/150 °C max.	%	15	ASTM F 146		
Ściśliwość	%	5 – 15	ASTM F 36 – J		
Powrót elastyczny min.	%	50	ASTM F 36 – J		
Przepuszczalność gazowa ≈	mg/(m*s)	0,1	DIN 3535 – 6/99		
Odporność na zgięcia	Bez pęknięć i załamania		-		
Kolor i nadruk	Żółty – z jednostronnym nadrukiem TEMAFAST ECONOMY lub bez nadruku. DIN 28 091 – 2 FA - Z –12-0 ASTM F 104 F712 120 M4				
Uwagi: a) parametry zostały podane dla grubości 2,0 mm b) * wartość podana dla grubości 1,5 mm					

Certyfikaty:

KTW ; Germanischer Lloyd, GOST, PZH



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 373, IČO 00012092

Temac a.s. company is incorporated in companies register with Municipal Court in Prague, section B, insert 373, Incorporation No. 00012092

Wydanie: 1

Strona 1 z 1

Zatwierdzono 07.06.2007

Ważne od 08.06.2007

Zabrania się dokonywania w dokumencie jakichkolwiek zmian.